



Mortero grueso para texturizar

Texstuco® es un mortero para texturizar de **granulometría controlada de tamaño grueso** con color integrado formulado con aditivos especiales que permiten aplicarlo directamente sobre block, tabique, concreto, etc., sin necesidad de un aplanado previo logrando gran variedad de acabados rústicos.

Usos:

Texstuco® se emplea sobre block, tabique, concreto, paneles prefabricados y cualquier superficie consistente que se requiera aplanar, dar color y acabado con texturas gruesas (tirol planchado, rayado, escobillado, picado, etc.) a muros y plafones exteriores e interiores.

Ventajas:

- Aplicación directa sobre superficies SIN aplanar.
- Color integrado.
- Aplicación en espesores hasta de 2 cm. (Aplicado en varias capas).
- No se fractura ni se desprende.
- Fácil de texturizar.
- Colores de gran durabilidad.
- Ahorro de material y mano de obra contra métodos convencionales.
- Optimo rendimiento.
- Ideal para todo tipo de vivienda en cualquier zona del país.

Datos Técnicos

Presentación	20 kgs.	▲
Rendimiento	5.60 m ²	■
% de agua de trabajo	20 % (4 lts.)	
Tiempo de vida en charola	90 min.	●
Fraguado inicial aprox.	5 hrs.	●
Fraguado final aprox.	8 hrs.	●
Resist. a la Compresión	> 120 kg/cm ²	12 N/mm ²
Almacenamiento máximo	6 meses (papel)	
	8 meses (polietileno)	

▲ Variedad de colores incluyendo el blanco.

■ Sobre superficie lisa a un espesor promedio de 3 mm. Variación del rendimiento por condiciones del sustrato, rugosidad, porosidad, acabado seleccionado y espesor de **Texstuco®**.

● A 23°C y 48% de Humedad Relativa.

Recomendaciones:

- En superficies de alta porosidad se recomienda sellar el sustrato con **Sellatech®** previo a la aplicación de **Texstuco®**.
- Para proteger su texturizado contra manchas de líquidos y salitre, aplique **Sellador Penetrante** cuando esté totalmente fraguado.
- Respete la cantidad de agua de mezcla y utilice agua limpia para evitar variaciones de color.
- Aplique en paños completos.
- Rebata el texturizado preparado cada 15 minutos, **SIN agregar más agua**.
- Mantenga el texturizado preparado a la sombra.
- Se recomienda la utilización de un mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.
- El porcentaje de agua para la preparación del texturizado en climas extremos podrá variar en un margen de $\pm 2\%$ sobre el valor indicado.
- Cuando se aplique el texturizado a temperaturas mayores a 35°C, o cuando la temperatura del sustrato sea mayor a 50°C, o en condiciones de viento excesivo; humedezca el sustrato evitando saturación y "curar" a las 24 horas de aplicado **Texstuco®**.
- No se recomienda la utilización de **Texstuco®** en temperaturas menores a 5°C.
- En las condiciones antes mencionadas, las características del texturizado presentaran variaciones.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
- No agregar ningún componente no indicado por el fabricante.

Garantía del Producto

Este producto ha sido probado tanto en condiciones de laboratorio como en instalaciones en obra, sin embargo, la aplicación de este producto esta fuera de nuestro control, por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad del mismo respecto al uso que se le pretenda dar. El usuario asume la responsabilidad inherente en daños derivados de una colocación y uso diferente a la anteriormente mencionada.

INDUSTRIAS NIASA repondrá todo el material defectuoso que le sea devuelto, no haciéndose responsable de fletes, gastos de aplicación y/o colocación, o daños en la obra.

Preparación del Texturizado:

Para Fondeo

En una charola o cubeta de plástico limpia adicione 5 lts. de agua limpia para 20 kgs. de **Texstuco®**, batiendo bien la mezcla y asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente. **NO AGREGUE MAS AGUA**. Se recomienda el uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.

Para Texturizar

En una charola o cubeta de plástico limpia adicione 4 lts. de agua limpia para 20 kgs. de **Texstuco®**, batiendo bien la mezcla y asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente. **NO AGREGUE MAS AGUA**. Se recomienda el uso de mezclador eléctrico para garantizar la perfecta mezcla de materiales.

Aplicación:

Dependiendo de las condiciones del sustrato será o no necesaria la aplicación de un fondeo.

1. La superficie deberá estar limpia de polvo, rebabas, grasa y aceites.
2. Con una llana plana fondee el muro aplicando una capa de 2 a 3 mm. de espesor y trabájelo en círculos. Deje secar "al tacto". El material sobrante lo puede regresar a la charola.
3. Si el sustrato lo requiere, aplique una segunda capa de fondeo y deje secar.
4. Con la llana plana y el texturizado más espeso, aplique una capa gruesa dejando el muro "a plomo" y efectuando el acabado deseado. Puede utilizar cualquier tipo de herramienta para este fin.

